

Altro Whiterock

雅卓高洁墙板Whiterock技术参数

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
| Thickness 厚度 | 2.5mm .10"英寸 |  | 符合全美国最高级别的有机认证要求. |
| Dimensions 尺寸 | 8' - 4' x 8' 2" 1.22m x 2.5m 10' - 4' x 9' 10" 1.22m x 3.0m |  | 符合美国食品药品监督管理局标准要求 |
| Weight 重量 | 2.5m 板 - 23.59 lbs 10.7 kg 3.0m 板 - 28.22 lbs 12.8 kg |  | 符合美国药典委员会USP797卫生标准要求 |
| Warranty 质保 |  20 years 20 年 |  | 符合加拿大食品检验署CFIA 标准要求 |
| Fire and smoke Performance 防火检测标准 | GB 8624-2012: B1 CAN/ULC-S102.2: Class A ASTM E84-08: Class A | Composition | 挤出PVCu板材 |
| Impact Resistance 抗冲击测试 | BSEN438 3.5m处无损伤 (332 g 钢球) ASTM 5420 超过160英寸/磅 | Density 密度 (g/cm3) | ISO 1183: 1.39 |
| VOC VOC 排放 | CA 01350 Pass 通过: 无 | Flexural strength 弯曲强度 (Mpa) | ISO 178: 79.8 |
| Cleanroom Standards 洁净房标准 | ISO 14644-1 ISO Class 5 and Above ISO 5级以上 | Shore hardness Type D 肖氏硬度 | ISO 868: 79 |
| Max service Temperature 最大工作温度 | 140°F (60°C) | Volume resistance 体积电阻RD (Ω) | DIN IEC 60 093: 6.90E+13 |
| Tensile strength 抗拉强度 (Mpa) | ISO 527: 48 | Dielectric constant 电容率 | DIN 53483: 3.2 |
| Surface resistance | DIN IEC 60 167: 2.00E +14 | Thermal conductivity – | DIN 52612: 0.16 |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 表面电阻 ROE (Ω) | | 导热系数 “K 值” (W/mK) | |
| Dielectric strength 绝缘强度 (KV/mm) | DIN IEC 243: 16.8 | Coefficient of linear thermal expansion 线性热膨胀系数 | DIN53752: 7.10-5 |
| Dielectric loss index 介电损失系数 | DIN 53483: 0.02 | Vicat softening point VST/B 维卡耐热度 | ISO 306: 176°F (80°C) |
| “U Value” bonded to 100mm block wall (W/m ² °C) 传热系数 “U值” | DIN 52612: 1.8 | Heat distortion Temperature 热扭变温度 | ISO 75-2: 140°F (60°C) |
| Compressive Strength 耐压强度 (N/mm ²) | DIN 53454: 70 | Water vapor resistivity 防水性 | ASTME96: 0.120 g/m ² /24hrs |
| Water absorption 吸水性 | ISO 62: 24 小时 - .030% 168 小时 - .093% 216 小时 - .106% | Moisture vapor transmission rate (MVTR) 水蒸气传送率 | ASTME96: 3.82 x 105GN.D/ Kg.m |

施工 雅卓高洁墙板必须由参加了雅卓施工专业培训的专业施工人员施工。施工程序必须按照详细的雅卓高洁墙板施工指南进行。由于施工错误，我们会减少对产品的保质时间。

维护 维护方便。日程维护使用柔软的抹布，带稀释的中性清洁液即可。顽固污渍可以使用非磨损性浴室清洁剂即可去除。不要使用磨损性磨片、金属或毛制品清洁。不要在140°F (60°C)温度以上清洁。有疑问请联系我们。



| | |
|--|---|
| 墙板: | 4 |
|  环保品质 | 3 |
| 墙板 | 3 |
| 胶水 | 1 |

Altro Whiterock

雅卓高洁墙板Whiterock抗化学性能

| Stain / Reagent 污渍/化学试剂 | Chemical Resistance 抗化学性 | Stain 39 Min 浸染30分钟 | Stain 2 hrs 浸染2小时 |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Betadihe (10%) 碘伏 | 0 | 0 | 0 |
| Sulphuric Acid (95%) 硫酸 | 0 | 0 | 0 |
| Ammonia 氨水 | 0 | 0 | 0 |
| Bleach 漂白剂 | 0 | 0 | 0 |
| Formaldehyde (40%) 福尔马林 | 0 | 0 | 0 |
| Chloroform 氯仿 | 0 | 0 | 0 |
| Acetic Acid (100%) 醋酸 | 0 | 0 | 0 |
| Blood 血液 | 0 | 0 | 0 |
| Trichloroethene (100%) 三氯乙烯 | 0 | 0 | 0 |